



RESISTÊNCIA A NEVOEIRO SALINO*

TRATAMENTO	ACABAMENTO																PROCESSO	
	BRANCO				PRETO				IRIDESCENTE				TRANSPARENTE					
	sem selante		com selante		sem selante		com selante		sem selante		com selante		sem selante		com selante		Suspensão	Tambor
	CB	CV	CB	CV	CB	CV	CB	CV	CB	CV	CB	CV	CB	CV	CB	CV		
ZINCO ALCALINO	24	144	96	240	72	240	240	360	96	240	340	360	-	-	-	-	x	x
ZINCO ÁCIDO	24	144	96	240	-	-	-	-	96	240	240	360	-	-	-	-		x
ZINCO NÍQUEL	-	-	-	-	120	> 720	480	> 1000	-	-	-	-	120	> 720	480	> 1000	x	x

*os valores apresentados são meramente orientativos e podem variar conforme a geometria da peça e/ou processo utilizado.

LEGENDA:

CB - Corrosão Branca

CV - Corrosão Vermelha